

OPIS PROIZVODA

Temeljni premaz za upotrebu s International jednokomponentnim završnim premazima i premazima za palubu. Odlična pokrivnost omogućava jednostavnu promjenu boje. Čvrste i dugotrajno fleksibilne smole, jednostavne za nanošenje i obradu, daju glatku podlogu za završni premaz. Prikladan za drvene, čelične, legure i stakloplastične površine na koje je nanešen prajmer.

* Raspon boja u skladu s bojama završnog premaza

* Jednostavno nanošenje i obrada

INFORMACIJE O PROIZVODU

Boja	YUB000-Bijela, YUG879-Plavo-Siva
Završni izgled	Mat
Specifična težina	1.5
Suha tvar	47%
Uobičajen vijek trajanja	2 god
VOC	363 g/l
Pakovanje	750 ml, 375 ml (samo određene boje), 2.5 L (samo određene boje)

INFORMACIJE O SUŠENJU/PONOVNOM NANOŠENJU SLOJA

	Sušenje							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Suho na dodir	15 h		6 h		3 h		1 h	
Može se brusiti	48 h		30 h		24 h		24 h	
Ponovni premaz sa	Ponovni premaz							
	Temperatura podloge							
	5°C (41°F)		15°C (59°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Brightside	36 h	4 dana	24 h	3 dana	16 h	2 dana	4 h	1 dana
Interdeck	36 h	4 dana	24 h	3 dana	16 h	2 dana	4 h	1 dana
Interlux Super	36 h	4 dana	24 h	3 dana	16 h	2 dana	4 h	1 dana
Pre-Kote	36 h	4 dana	24 h	3 dana	16 h	2 dana	4 h	1 dana
Super Gloss HS	36 h	4 dana	24 h	3 dana	16 h	2 dana	4 h	1 dana
Toplac	36 h	4 dana	24 h	3 dana	16 h	2 dana	4 h	1 dana

NANOŠENJE I UPOTREBA

Priprema

Prethodno bojane površine

U dobrom stanju Oprati s prikladnim deterdžentom, isprati slatkom vodom i ostaviti da se osuši. Prebrusiti brusnim papirom gradacije 280-230.

U lošem stanju Ukloniti sve prethodne slojeve i nanijeti prajmer na površinu.

GOLO DRVO Lagano brusiti brusnim papirom gradacije 80-180, a potom brusnim papirom gradacije 280. Ukloniti brusnu prašinu četkanjem, otprašivanjem i brisanjem. Ako čistite s otapalom, ostaviti da se potpuno osuši prije nanošenja prajmera. Kao temeljni premaz upotrijebite International primer kako je navedeno za specifične sustave premaza.

Čelik Odmastiti sa otapalom ili odgovarajućim deterdžentom za čišćenje. Pjeskariti na Sa 2½ - do skoro bijele metalne površine. Ukoliko pjeskarenje nije moguće, prebrusiti metalnu površinu brusnim pločama gradacije 24-36 do ujednačene, čiste i svijetle metalne površine sa 50-75 mikrona dubokim utorima. Koristiti kutnu brusilicu na manjim površinama. Temeljito očistiti i ostaviti da se osuši. Kao temeljni premaz upotrijebite International primer kako je navedeno za specifične sustave premaza.

ALUMINIJ Odmastiti sa otapalom ili odgovarajućim deterdžentom za čišćenje. Dobro prebrusiti brusnim papirom (prikladnim za aluminij) gradacije 24-120. Preporučaju se grublje gradacije radi postizanja optimalnog prijanjanja. Temeljito očistiti i ostaviti da se osuši. Nanijeti International prajmer što je prije moguće (unutar 8 sati) slijedeći upute za proizvod.

STAKLOPLASTIKA Odmastiti sa otapalom ili odgovarajućim deterdžentom za čišćenje. Dobro izbrusiti brusnim papirom gradacije 180-220. Temeljito očistiti i ostaviti da se osuši. Nije potreban prajmer - nanijeti Pre-Kote direktno na stakloplastiku.

Metoda

Nanijeti 1-2 sloja. Ako su premašeni maksimalni međupremazni intervali prethodnog premaza/prajmera, izbrusiti na "mokra" ili "suha" brusnim papirom gradacije 220-320. Ukloniti krpu za prašinu. Za postizanje dodatne dubine boje, pomiješati proizvode Pre-Kote i Toplac u omjeru 50:50 za završni sloj.

Savjeti	Miješanje Dobro promiješajte prije upotrebe. Razrijeđivač Thinner No.1, Thinner 910 (Samo stručno nanošenje špricanjem) Čišćenje Thinner No.1 Kontrola provjetravanja i vlažnosti Nanositi u suhim, dobro prozračenim uvjetima. Airless šprica (Samo stručno nanošenje špricanjem) Pritisak: 180 bar. Veličina mlaznice: 1365-1580. Obična šprica (Samo stručno nanošenje špricanjem) Za standardno nanošenje špricom, smanjiti viskozitet pomoću razrijeđivača Thinner 910 na 20-24 sekunde, BS4. Pritisak: 3-4 bar. Veličina mlaznice: 1.4-1.8 mm.
Važne napomene	Namijenjen za vanjske površine. For use above the waterline only. Temperatura podloge treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C. Temperatura proizvoda treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C. Temperatura okoliša treba biti minimalno 5°C i maksimalno 35°C. Ne koristiti ispod 5°C.
Kompatibilnost/vrsta materijala	Može se nanositi na sve Interfill proizvode. Može se premazivati samo s jednokomponentnim proizvodima. Nije prikladan za površine ispod vodne linije.
Broj slojeva	1-2
Pokrivnost	(Teoretski) - 13.33 m²/lit (U praksi) - 12 m²/l kistom, 8 m²/lit špricom
Preporučena debljina suhog sloja (DSS) po sloju	35 mikrona suho kistom
Preporučena debljina mokrog sloja (DMS) po sloju	74 mikrona mokro kistom
Metode nanošenja	Kist, Valjak, Airless šprica, Obična šprica (Samo stručno nanošenje špricanjem)

TRANSPORT, SKLADIŠTENJE I SIGURNOSNE INFORMACIJE

Skladištenje	OSNOVNE INFORMACIJE: Izlaganje na zraku i izrazito visokim temperaturama treba izbjegavati. Za maksimalno trajanje Pre-Kote treba osigurati da je ambalaža čvrsto zatvorena i na temperaturi između 5°C/41°F i 35°C/95°F. Ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti. TRANSPORT: Pre-Kote mora biti čuvan u čvrsto zatvorenoj ambalaži tijekom transporta i skladištenja.
Sigurnost	OPĆENITO: Pročitati s naljepnice proizvoda informacije o zdravlju i sigurnosti, također možete kontaktirati našu Službu za korisnike. ODLAGANJE: Ne bacati kantice ili ostatke boje u vodene tokove, koristiti posebna odlagališta. Najbolje je pustiti da se boja stvrdne prije odlaganja. Ostaci proizvoda Pre-Kote ne smiju se bacati u komunalni otpad ili odlagati bez dozvole. Odlaganje ostataka proizvoda mora biti u skladu sa zakonskom regulativom.
VAŽNE INFORMACIJE	<i>Informacije koje su dane na ovoj stranici nisu predviđene da budu detaljne. Svaka osoba koja proizvod koristi bez prethodnog informiranja da li je određeni proizvod pogodan za određenu svrhu radi to na vlastitu odgovornost i mi ne možemo prihvatiti odgovornost za namjenu proizvoda ili bilo kakve probleme, gubitke ili oštećenja (pa i za smrt ili tjelesnu ozljedu koja je rezultat nemara i neznanja) proizašla iz takvog korištenja. Informacije koje su sadržane na ovoj stranici podložne su promjenama s vremena na vrijeme, a vezano na iskustvo u korištenju i stalni razvoj kvalitete proizvoda.</i>